



بتن شیمی

خاورمیانه

BETON
CHIMIE

ISO 9001:2015

تلفن:

۰۲۱-۴۶۸۸۹۳۴۰

۰۲۱-۴۶۸۸۰۶۷۳

۰۲۱-۴۶۸۴۱۴۴۵

۰۲۱-۴۶۸۴۱۵۳۸

۰۹۰۱۹۵۹۰۱۷۳

کد پستی:

۳۷۵۱۱۸۰۱۲۲

www.beton-chimie.ir

info@beton-chimie.ir



زود سخت کننده بتن

بتن شیمی B.C AF20

شرح

زود سخت کننده B.C AF20 برای جلوگیری از یخ زدن بتن در دمای کم، تسریع در گیرش، تشدید حرارت زایی و ایجاد شرایط مناسب برای بتن ریزی یا ملات کاری در هوای سرد با تأکید بر رعایت آیین نامه ACI 306R-95 مصرف می شود.

روش مصرف

زود سخت کننده B.C AF20 باید همراه آب اختلاط بتن و ملات یا بعد از آن به مخلوط اضافه شود و عمل اختلاط ادامه یابد.

موارد کاربرد

- بتن ریزی یا ملات کاری در هوای سرد و یخبندان در محدوده دمای تا 20- درجه سانتیگراد
- در شرایطی که یخبندان یا افت سریع دمای محیط پیش بینی می شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

- حالت فیزیکی: مایع
- وزن مخصوص: $1/28 \pm 0/03 \text{ gr/cm}^3$
- PH: 7 ± 1
- انحلال: در آب

نگهداری

- شرایط نگهداری: در ظرف سربسته و محفوظ از هوا
- مدت نگهداری: یکسال در بسته بندی اولیه
- بسته بندی: ظروف 25 و 250 کیلوگرمی

خواص و اثرات

- تسریع گیرش اولیه و سخت شدن بتن و ملات.
- افزایش سرعت هیدراتاسیون.
- افزایش حرارت زایی بتن و تأمین زودرس مقاومت اولیه.
- کاهش نقطه انجماد آب بتن و ملات.
- کاهش نسبت آب به سیمان به ازای کارایی ثابت.
- افزایش انسجام و دوام بتن و ملات در برابر یخبندان.
- جلوگیری از یخ زدن بتن در دماهای پایین.

ملاحظات فنی - کاربردی

توصیه می شود به میزان مصرف ضد یخ از آب بتن کم شود. در صورت نیاز به استفاده همزمان از چند ماده افزودنی در یک مخلوط بتن، با مرکز تحقیقات بتن شیمی مشورت فرمایید.

میزان مصرف

مقدار مصرف B.C AF20 بر حسب دمای محیط و عیار سیمان تغییر می کند. جدول شماره 1 ضمن رعایت کامل الزامات بتن ریزی در هوای سرد می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

ایمنی و بهداشت

این محصول نباید بلعیده شود. توصیه میشود از تماس طولانی مدت با پوست پرهیز گردد. چنانچه این محصول با پوست تماس یابد، با آب شستشو نمایید. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. این ماده آتش زا نیست.

جدول 1- دوز مصرف B.C AF بر اساس مقدار مصرف سیمان				
کد	دما	عیار 300	عیار 350	عیار 400
B.C AF5	تا 5-	%2	%1/5	%1
B.C AF10	تا 10-	%3	%2/5	%2
B.C AF15	تا 15-	%4	%3/5	%3
B.C AF20	تا 20-	%4/5	%4	%3/5

